

Утверждаю:

Руководитель ИЛ «Тест-Эксперт»
Шляпников Г.С.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 16/2743
от 16.04.2017 г.

1. Наименование и адрес заявителя	Общество с ограниченной ответственностью «ЛеоПласт-Ек». ОГРН: 1156683000704, ИНН: 6683008518, КПП: 668301001. Адрес: 624260, РОССИЯ, Свердловская область, г. Асбест ул. Луначарского, д.9. Телефон/Факс: (34365)4-18-73, 4-18-77, E-mail: Info@artcomplekt.ru
2. Характеристика объекта испытаний	Изделия профильно-погонажные из композиции на основе ПВХ
3. Наименование и адрес изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «ЛеоПласт-Ек». ОГРН: 1156683000704, ИНН: 6683008518, КПП: 668301001. Адрес: 624260, РОССИЯ, Свердловская область, г. Асбест ул. Луначарского, д.9. Телефон/Факс: (34365)4-18-73, 4-18-77, E-mail: Info@artcomplekt.ru
4. Отбор образцов	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ 31814-2012, акт отбора образцов № 16/2743
5. Идентификационный номер образца	№ 16/2743
6. Основание для проведения испытаний	Направление № 16/2743 от 31.03.2017 г.
7. Методы испытаний	ТУ 5773-001-25070757-2017
8. Цель испытания	Целью испытаний является установление соответствия изделий профильно-погонажных из композиции на основе ПВХ, требованиям ТУ 5773-001-25070757-2017

9. Дата проведения испытаний	16.04.2017 г.
10. Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 66...68% Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.

11. Результат испытаний

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
Запах образца, баллы	ТУ 5773-001-25070757-2017	2	1
Формальдегид, мг/м ³	ТУ 5773-001-25070757-2017	0,01	0,0014
Ацетальдегид, мг/м ³	ТУ 5773-001-25070757-2017	0,01	0,0025
Хлористый водород, мг/м ³	ТУ 5773-001-25070757-2017	0,1	0,001
Дибутилфталат, мг/м ³	ТУ 5773-001-25070757-2017	0,1	0,005
Диоктилфталат, мг/м ³	ТУ 5773-001-25070757-2017	0,02	0,005


12. Дополнительная информация

12.1. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам).

12.2. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

12.3. Запрещена частичная или полная перепечатка или размножение Протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.

Инженер-испытатель


(подпись)

Вороненко П.В.
(И.О. Фамилия)